

## **PARQUET OIL**

### **481321**

impregnacja olejem

#### **OPIS PRODUKTU**

- Impregnacja oparta na:
- - zmodyfikowane oleje roślinne
- - woski
- - rozpuszczalniki alifatyczne bez aromatu
- - dodatki

#### **OBSZAR ZASTOSOWANIA**

- Product is intended for surface treatment of parquet and other wooden surfaces.
- Stosowany jako niezależna impregnacja do mebli wewnętrznych.
- Nadaje się do ochrony powierzchni różnych gatunków drewna, gdzie pożądana jest obróbka woskiem.
- Prior coating application check coating's drying, compatibility with chosen wood type and final appearance on tested workpiece at same work conditions (wood type, T, rel. air humidity, quantity).

#### **ELEMENTY TOWARZYSZĄCE**

##### **Rozcieńczalnik:**

<b>Rozcieńczalniki Helios</b>	<b>Uwagi</b>
447039 BIO IMPREGNOL THINNER	

##### **Środek czyszczący :**

<b>Środki czyszczące Helios</b>	<b>Uwagi</b>
447039 BIO IMPREGNOL THINNER	
402755 HELIOCEL thinner	

##### **Pozostałe:**

pasty barwiące Bio
--------------------

#### **DANE PRODUKTU**

<b>Typ</b>	olej z woskiem
<b>Gęstość</b>	0,88 - 0,92 kg/l
<b>Lepkość dostawcza</b>	DIN4 20°C 55 - 90 s
<b>Substancja stała (%)</b>	44 - 48 %
<b>Wygląd</b>	Light yellow liquid

##### **Grubość warstwy**

<b>Zalecana grubość warstwy</b>	40 - 60 g/m <sup>2</sup>
---------------------------------	--------------------------

##### **Suszenie**

<b>powietrze 18 - 25 °C</b>	<b>min. 12 - 24 godzin</b>
-----------------------------	----------------------------

Z odpowiednią wentylacją czas suszenia może być nieco krótszy.  
Czas schnięcia zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji pomieszczenia.

Dane techniczne są zapisywane jako podstawa do stosowania wysokiej jakości materiałów. Dla każdego odchylenia od podanych parametrów, procedura technologiczna dla każdego użytkownika powłok jest napisana w odniesieniu do możliwości zastosowania. Procedura technologiczna jest napisana przez technika aplikacji - instruktora i technologa poszczególnych działów.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Należy stosować na wyszlifowaną i odpyloną powierzchnię drewna bez jakichkolwiek zanieczyszczeń.

## WARUNKI PRACY

- Powierzchnia i powłoka przed użyciem musi być doprowadzona do temperatury pokojowej (18-23°C).
- Stosować i suszyć w temperaturze 18 - 25 ° C i wilgotności względnej powietrza 40 - 70%.
- W specyficznych warunkach na określonym obszarze czas suszenia może się przedłużyć.

## INSTRUKCJA STOSOWANIA

- Przed użyciem powłoki dokładnie ją wymieszaj.
- Prior coating application check coating's drying, compatibility with chosen wood type and final appearance on tested workpiece at same work conditions (wood type, T, rel. air humidity, quantity).
- WALEK
- Zalecamy szlifowanie P 150-180.
- Apply coating with hand roller (velour) on wood surface in prescribed quantity and spread it equally with cross application over entire surface.
- Powłoka międzywarstwowa szlifowana jest obowiązkowo.
- Dla ochrony jakości konieczne są co najmniej dwie warstwy oleju z odpowiednim suszeniem międzywarstwowym.
- Szczegółowe instrukcje do olejowania parkietu są dostępne na życzenie.
- SMAROWANIE/PRZECIERANIE
- Zalecamy szlifowanie P 240-280.
- Stosuje się do impregnacji powierzchniowej, aby równomiernie rozprowadzić na całej powierzchni i dobrze zaimpregnować drewno.
- Po pewnym czasie nadmiar impregnacji całkowicie usunąć za pomocą szmatki i równomiernie wygładzić powierzchnię czystą, suchą ściereczką.
- Jeśli chcemy pełniejszej powierzchni, ta sama powłoka może być stosowana w dwóch warstwach.
- W celu wyszlifowania/wypolerowania międzywarstwowego rekomendujemy użycie scotch- brite pad.
- Po wyschnięciu powłoka może być ponownie nałożona aby uzyskać wyższą odporność.



### WALEK

Rozcieńczanie:	w razie potrzeby DIN4 60 - 70 s
Rozcieńczalnik:	447039 BIO IMPREGNOL THINNER
Środek czyszczący :	402755 HELIOCEL thinner



### SMAROWANIE/PRZECIERANIE

Rozcieńczanie:	w razie potrzeby do 10 %
Rozcieńczalnik:	447039 BIO IMPREGNOL THINNER
Środek czyszczący :	402755 HELIOCEL thinner



### NATRYSK

Rozcieńczanie:	w razie potrzeby do 10 %
Rozcieńczalnik:	447039 BIO IMPREGNOL THINNER
Średnica dyszy:	1 - 1,7 mm
Ciśnienie wyjściowe:	2 - 4 bar
Środek czyszczący :	402755 HELIOCEL thinner

- Ilość rozcieńczalnika jaką należy dodać zależy od temperatury powłoki. Podano dane odnoszą się do temperatury 20 ° C powłoki.

## PRZECHOWYWANIE

- 24 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze do + 35 ° C.
- Ze względu na niebezpieczeństwo żelowania otwartego produktu zalecamy przechowywanie go w odpowiednio oznaczonym pojemniku w taki sposób aby był on maksymalnie wypełniony z minimalną ilością powietrza wewnątrz.
- Ochrona przed bezpośrednim światłem słonecznym.

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej produktu oraz etykieta
- Ze względu na niebezpieczeństwo samozapłonu należy spalić ubrania nasączone olejem lub całkowite zanurzyć je w zbiorniku z wodą.
- Do not use spray cabins with paper filters, due to danger of spontaneous combustion. We recommend use of water curtain spray cabins.

## UWAGI

- Na prośbę wystawiamy dla każdej partii produktu

odpowiednie świadectwo kontroli jakości wszystkich danych kontrolnych.

- Dane techniczne są wynikiem wiedzy, w oparciu o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. W przypadku stosowania powłok poza naszą kontrolą nie możemy przejąć

odpowiedzialności i gwarancji za jej jakość. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia.

- System jakości ISO 9001.
- Produkty pakować w woskowanym papierze.