

# MOBIHEL®

... for the cars we love

## 2K ACRYLIC ENAMEL MIX

Lakier akrylowy MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL stosuje się jako warstwę wierzchnią o bezpośrednim połysku w przypadku samochodów osobowych, autobusów, samochodów ciężarowych i innych pojazdów, a także do innych przedmiotów z metalu i jest elementem systemu mieszania MOBIHEL MIXING SYSTEM. Pożądaný kolor można uzyskać korzystając z oprogramowania MOBIHEL Colour Navigator Formulation lub wyszukując go w Mobihel Colour Box Expert. Wybrany kolor jest następnie szybko i precyzyjnie mieszany za pomocą oprogramowania i podłączonej do komputera skali.



**PAKOWANIE****Pakowanie**

6 x 1.0 l  
3 x 3.5 l

**MOBIHEL 2K HARDENER 1100****Pakowanie**

6 x 0.25 l  
6 x 0.5 l  
6 x 1.0 l  
4 x 2.5 l  
4 x 5.0 l

**Index:**

41672291  
41672261  
41672222  
41672203  
41672214

**MOBIHEL 2K HARDENER 1300****Pakowanie**

6 x 0.5 l  
6 x 1.0 l

**Index:**

41672661  
41672602

**MOBIHEL 2K HARDENER 1500****Pakowanie**

6 x 0.5 l  
6 x 1.0 l  
4 x 5.0 l

**Index:**

41672701  
41672702  
41672714

**MOBIHEL 2K THINNER 2100****Pakowanie**

12 x 0.5 l  
4 x 5.0 l

**Index:**

41672151  
41672114

**MOBIHEL 2K THINNER 2300****Pakowanie**

12 x 0.5 l  
12 x 1.0 l  
4 x 5.0 l

**Index:**

41672351  
41672302  
41672314

**MOBIHEL 2K THINNER 2500****Pakowanie**

12 x 0.5 l  
4 x 5.0 l

**Index:**

41672951  
41672914

**POWIĄZANE PRODUKTY****ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ****CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA**

**Kolor:** MOBIHEL Colour box

**Rodzaj produktu:** Żywica akrylowa

**Ciężar:** 0,971 – 1,36 g/l



MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software



2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%.

**PODŁOŻE****MOBIHEL 2K Fillers**

Wszystkie podłoża muszą być dokładnie oszlifowane i oczyszczone zmywaczem antysilikonowym MOBIHEL przed aplikacją. Produkty poliesterowe powinny być pokryte podkładami dwukomponentowymi, aby uniknąć przeniesienia nadtlenu do kolejnych warstw




Mieszanie:


Mix 101 – mix 131




Objętościowy stosunek  
Mieszania:



2 części MOBIHEL 2K 2:1 ACRYLIC ENAMEL MIX  
1 część MOBIHEL 2K HARDENER 1300  
10% MOBIHEL 2K THINNER 2300



2 części MOBIHEL 2K 2:1 ACRYLIC ENAMEL MIX  
1 część MOBIHEL 2K HARDENER 1100  
10% MOBIHEL 2K THINNER 2100



2 części MOBIHEL 2K 2:1 ACRYLIC ENAMEL MIX  
1 część MOBIHEL 2K HARDENER 1500  
10% MOBIHEL 2K THINNER 2500



Wagowy stosunek  
mieszania:

100 g MOBIHEL 2K 2:1 ACRYLIC ENAMEL MIX  
51 g MOBIHEL HARDENER 1100 lub 1300 lub  
1500  
14 g MOBIHEL 2K THINNER 2100



Lepkość (RFU):

17 - 20 s  
DIN 53211  $\phi$  4mm/ 20°C




Testuj niuansę:

Przed lakierowaniem obiektu należy sprawdzić  
odpowiedniość koloru/odcienia nanosząc go na karton  
do testowania



Aplikacja pistoletem lakierniczym:

1,2 – 1,3 mm  
2 – 2,5 bar RP  
2 – 3 pełna warstwa = 50 - 60  $\mu$ m



Odparowanie:

10 min/20°C między warstwami

UWAGA:

W przypadku gdy kabina lakiernicza nie posiada automatycznego odparowania, należy odczekać 10 min przed suszeniem.



Czas suszenia w temp. 20°C:

16 h

Czas suszenia w temp. 60°C:

30 min (temperatura obiektu)



Czas suszenia  
(infra red short-wave):

8 – 12 min  
Odstęp od obiektu : 70 - 80 cm



Trwałość:

4 lat

## PRZYGOTOWANIE MIESZANKI

## APLIKACJA

## SUSZENIE

## OKRES TRWAŁOŚCI

## BEZPIECZEŃSTWO

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne.

**WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU**

Version: 10 - 17

