

MOBIHEL®

... for the cars we love

BASE MIX

MOBIHEL BASE MIX to rozpuszczalnikowy lakier bazowy stosowany w systemach lakierowania dwuwarstwowego w połączeniu z jednym z lakierów bezbarwnych MOBIHEL. Produkt ten stosuje się jako ostatnią warstwę lakieru w przypadku samochodów osobowych, autobusów, samochodów ciężarowych i innych pojazdów, a także do innych przedmiotów z metalu. Jest elementem systemu mieszania MOBIHEL Mixing System. Pożądany kolor można uzyskać korzystając z oprogramowania MOBIHEL Colour Navigator Formulation lub wyszukując go w Mobihel Colour Box Expert. Wybrany kolor jest następnie szybko i precyzyjnie mieszany za pomocą oprogramowania i podłączonej do komputera skali.

Najważniejsze cechy:

- Bardzo szybkie odparowanie i głębokie schnięcie warstwy.
- Możliwość wykonania natychmiastowej naprawy po zmatowieniu.
- Doskonałe właściwości natryskowe.
- Jednorodne krycie.
- Duża łatwość uzyskania efektu zanikania.



PAKOWANIE

Pakowanie :

6 x 1.0 l
3 x 3.5 l

POWIĄZANE PRODUKTY

MOBIHEL THINNER FOR BASE 3100

Pakowanie:

12 X 1.0 l
4 x 5.0 l

Index:

41825912
41825904



MOBIHEL THINNER FOR BASE 3300

Pakowanie :

6 x 1.0 l
4 x 5.0 l

Index:

41946302
41946314

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Kolor:

MOBIHEL Colour box

Rodzaj produktu:

Żywica akrylowa

Ciężar:

0,92 – 1,15 g/ml



MOBIHEL Colour Navigator Formulation Software

PODŁOŻE

MOBIHEL 2K fillers

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Wszystkie podłoża muszą być dokładnie oszlifowane i oczyszczone zmywaczem antysilikonowym MOBIHEL przed aplikacją. Produkty poliestrowe powinny być pokryte podkładami dwukomponentowymi, aby uniknąć przeniesienia nadtlenu do kolejnych warstw.

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI




Mieszanie:


41 MIX-ów barwnych
12 MIX-ów aluminium
15 MIX-ów z efektem perły
6 MIX-ów z efektem pereł brylantowych
2 dodatki flop
1 3C dodatek



Stosunek mieszania:



50 – 60 %
MOBIHEL THINNER FOR BASE
3300



50 – 60 %
MOBIHEL THINNER FOR BASE
3100



Lepkość (RFU):

20 – 22 sec.
DIN 53211 ϕ 4mm/ 20°C



Testuj niuansy

Przed lakierowaniem obiektu należy sprawdzić odpowiedniość koloru/odcienia nanosząc go na karton do testowania.



APLIKACJA

Aplikacja pistoletem lakierniczym:

1,2 – 1,3 mm
2 – 2,5 bar HVLP
2 warstwy i efekt : 15 - 22 µm



Odparowanie:

10 - 15 min/20°C **między warstwami** i przed zastosowaniem bezbarwnego lakieru

Uwaga:

Kolor i ton bazy w znacznym stopniu zależą od sposobu i warunków natrysku. Tak więc ważne jest oddalenie i sposób prowadzenia pistoletu natryskowego, wielkość dyszy, nastawienie parametrów jak przepływ farby, ciśnienie, lepkość robocza itp. Dlatego polecamy, zwłaszcza przy częściowym malowaniu, wcześniej odpowiednio ustawić parametry, aby uchwycić wymagany ton. Przy malowaniu częściowym polecamy technikę malowania do strefy granicznej.



DALSZA OBRÓBKA

Dalsza obróbka:

Wszystkie bezbarwne lakiery z programu MOBIHEL



OKRES TRWAŁOŚCI

Trwałość :

Pigmenty barwne: 4 lata
Aluminiowe i perły : 3 lata

BEZPIECZEŃSTWO

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku pożaru: proszek, piana lub CO2 do gaszenia.

Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne.

WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU