

COLOMIX

2:1 2K STANDARD KLARLACK KRATZFEST












*I've always
liked simplicity.*









**COLOMIX 2:1 2K
STANDARD LAKIER
BEZBARWNY ANTI
SCRATCH**

ZASTOSOWANIE:

Łatwy w użyciu lakier bezbarwny do renowacji pojazdów, do końcowego lakierowania nadwozi samochodów, autobusów, samochodów ciężarowych, a także różnych części metalowych. Posiada bardzo dobre właściwości użytkowe i doskonałą stabilność na powierzchniach pionowych. Zapewnia bardzo dobrą i gładką warstwę finalną i wysoki stopień polysku. Kompatybilny z bazą rozcieńczalnikową i wodoroościeńczalną.

PAKOWANIE	Pakowanie:	Index:	
	6 x 1 l 4 x 5.0 l	43875702 43875704	
POWIĄZANE PRODUKTY	COLOMIX 2:1 2K UTWARDZACZ AKRYLOWY STANDARD		
	Pakowanie:	Index:	
	6 x 0.5 l 6 x 1.0 l 4 x 2.5 l 4 x 5.0 l	43875601 43875602 43875603 43875604	
	COLOMIX 2:1 2K UTWARDZACZ AKRYLOWY STANDARD SZYBKO		
	Pakowanie:	Index:	
	6 x 0.5 l 6 x 1.0 l	45004501 45004512	
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ	COLOMIX 2:1 2K UTWARDZACZ AKRYLOWY STANDARD POWOLI		
	Pakowanie:	Index:	
	6 x 0.5 l 4 x 2.5 l	47900301 47900303	
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	    		
	Kolor:	Bezbarwny	
	Rodzaj produktu:	Izocyjanian akrylowy	
	Ciężar	0,97 g/ml	
		2004/42/II B (e) (840) 520 EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (e)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 840 g/l VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 520 g/l.	
	2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%.		
PRZYGOTOWANIE MIESZANKI		Objętościowy stosunek mieszania:	2 części COLOMIX 2:1 2K STANDARD LAKIER BEZBARWNY ANTI SCRATCH 1 część COLOMIX 2:1 2K UTWARDZACZ AKRYLOWY STANDARD/ SZYBKO/ POWOLI
		Mischverhältnis gewichtsmäßig:	100 g COLOMIX 2K HS VOC LAKIER BEZBARWNY 52 g COLOMIX 2:1 2K UTWARDZACZ AKRYLOWY STANDARD/ SZYBKO/ POWOLI
		Żywotność mieszanki w temp 20°: 5 h	
		Lepkość (RFU)	16 - 18 s DIN 53211 Φ4 / 20°C

APLIKACJA		Aplikacja pistoletem lakierniczym:	RP 1,2 - 1,3mm 2 - 2,5 bar
		Ilość warstw: Grubość suchej warstwy:	2 pełna warstwa 50 - 60 µm
		Odparowanie	5 min/ 20°C - między warstwami 10 - 15 min/20°C – przed suszeniem w kabinie lakierniczej
SUSZENIE		Czas suszenia w temp. 20°C: Czas suszenia w temp. 60°C:	16 h 30 min.(temperatura obiektu)
		Czas suszenia (infra red short-wave):	8 - 12 min. Odstęp od obiektu: 70 - 80 cm
OKRES TRWAŁOŚCI		Trwałość:	5 lat
BEZPIECZEŃSTWO	<p>Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać wolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież</p> <p>Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne</p> <p>WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU</p>		

Version 10 - 19