

COLOMIX

2:1 2K HIGH SOLID KLARLACK KRATZFEST

*Nothing is more
simple than greatness;
indeed, to be simple
is to be great.*








COLOMIX 2:1 HS 2K LAKIER BEZBARWNY ANTI SCRATCH



ZASTOSOWANIE:





Bezbarwny lakier o wysokim połysku do renowacji pojazdów, do końcowego lakierowania nadwozi samochodów osobowych, autobusów, samochodów ciężarowych, a także różnych części metalowych. Dzięki wysokiej zawartości cząstek stałych gwarantuje doskonałą odporność mechaniczną i chemiczną, a także długotrwały wysoki połysk. Posiada bardzo dobre właściwości użytkowe i doskonałą stabilność na powierzchniach pionowych







PAKOWANIE	Pakowanie:	Index:
	6 x 1 l	48092902
	4 x 5.0 l	48092904

POWIĄZANE PRODUKTY	COLOMIX 2:1 2K UTWARDZACZ AKRYLOWY STANDARD	
	Pakowanie:	Index:
	6 x 0.5 l	43875601 / 43875621
	6 x 1.0 l	43875602
	4 x 2.5 l	43875603
	4 x 5.0 l	43875604
	COLOMIX 2:1 2K UTWARDZACZ AKRYLOWY SZYBKO	
	Pakowanie:	Index:
	6 x 0.5 l	45004501 / 45004521
	6 x 1.0 l	45004512
	COLOMIX 2:1 2K UTWARDZACZ AKRYLOWY POWOLI	
	Pakowanie:	Index:
6 x 0.5 l	47900301	
4 x 2.5 l	47900303	

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ	    
--------------------------	--

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	Kolor:	Bezbarwny
	Rodzaj produktu:	Izocyjanian akrylowy
	Ciężar	0,97 g/ml
		2004/42/II B(e)(840) 520 EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (e)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 840 g/l VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 520 g/l.
		2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%.

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI		Objętościowy stosunek mieszania:	2 części COLOMIX 2:1 HS 2K LAKIER BEZBARWNY ANTI SCRATCH 1 część COLOMIX 2:1 2K UTWARDZACZ AKRYLOWY /STANDARD/ SZYBKO/ POWOLI
		Wagowy stosunek mieszania:	100 g COLOMIX 2:1 HS 2K LAKIER BEZBARWNY ANTI SCRATCH 49 g COLOMIX 2:1 2K UTWARDZACZ AKRYLOWY STANDARD / SZYBKO 51 g COLOMIX 2:1 2K UTWARDZACZ AKRYLOWY POWOLI
		Żywność mieszanki w temp 20°:	1 - 2,5 h w zależności od utwardzacza
		Lepkość (RFU)	18 - 22 s DIN 53211 φ4 / 20°C

APLIKACJA		Application with spray gun:	HVLP / RP 1,3 - 1,4 mm 2 - 2,5 bar
		Ilość warstw: Grubość suchej warstwy:	2 pełne warstwy 60 - 70µm
		Odparowanie:	5 - 10 min./20°C między warstwami 10 - 15 min./20°C przed suszeniem w piekarniku
SUSZENIE		Czas suszenia w temp. 20°C: Czas suszenia w temp. 60°C:	10 h 30 min. (temperatura obiektu)
		Czas suszenia (infra red short-wave):	8 - 12 min. Odstęp od obiektu: 70 - 80 cm
OKRES TRWAŁOŚCI		Trwałość:	5 lat
BEZPIECZEŃSTWO	<p>Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku pożaru: proszek, piana lub CO2 do gaszenia. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne.</p> <p>WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU</p>		

Version 10 - 19