

# COLOMIX

# 2K HS VOC KLARLACK

*There is beauty  
in simplicity.*



## COLOMIX 2K HS VOC LAKIER BEZBARWNY

### ZASTOSOWANIE:

Nowy lakier bezbarwny COLOMIX HS VOC jest pierwszym lakierem w serii COLOMIX, który odpowiada dyrektywie Uni Europejskiej w odniesieniu do lotnych związków organicznych (LZO). Jest przeznaczony do naprawy samochodów osobowych, końcowego lakierowania karoserii samochodów, autobusów, ciężarówek i pozostałych metalowych przedmiotów. Wyróżnia się wysoką elastycznością, zwiększoną zawartością części stałych, dobrą oporczą mechaniczną i chemiczną. Lakier szybko schnie i charakteryzują się wysokim połyskiem.

**SMART**  
TECHNOLOGY INSIDE

**PAKOWANIE**

<b>Pakowanie:</b>	<b>Index:</b>
6 x 1 l	40091402
4 x 5.0 l	40091404

**POWIĄZANE PRODUKTY**

<b>COLOMIX 2K HS VOC UTWARDZACZ</b>	
<b>Pakowanie:</b>	<b>Index:</b>
6 x 0.5 l	40091501
4 x 2.5 l	40091503

<b>COLOMIX 2K HS VOC UTWARDZACZ SZYBKO</b>	
<b>Pakowanie:</b>	<b>Index:</b>
6 x 0.5 l	40091601
4 x 2.5 l	40091603

<b>COLOMIX 2K HS VOC UTWARDZACZ POWOLI</b>	
<b>Pakowanie:</b>	<b>Index:</b>
6 x 0.5 l	40091701
4 x 2.5 l	40091703

**ŚRODKI OCHRONY OSOBISTE J**



**CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA**

<b>Kolor:</b>	Bezbarwny
<b>Rodzaj produktu:</b>	Izocyjanian akrylowy
<b>Ciężar</b>	0,980 g/ml



2004/42/II B (d) (420) 418  
EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (d)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 420 g/l  
VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 418 g/l.




2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%.

**PRZYGOTOWANIE MIESZANKI**




Objęściowy stosunek mieszania:



2 części COLOMIX 2K HS VOC LAKIER BEZBARWNY  
1 część COLOMIX 2K HS VOC UTWARDZACZ POWOLI



2 części COLOMIX 2K HS VOC LAKIER BEZBARWNY  
1 część COLOMIX 2K HS VOC UTWARDZACZ



2 części COLOMIX 2K HS VOC LAKIER BEZBARWNY  
1 część COLOMIX 2K HS VOC UTWARDZACZ SZYBKO



Mischverhältnis gewichtsmäßig:

100 g COLOMIX 2K HS VOC LAKIER BEZBARWNY  
52 g COLOMIX 2K HS VOC UTWARDZACZ / POWOLI/ SZYBKO



Żywotność mieszanki w temp 20°: 1,5 h

		Lepkość (RFU)	18 - 22s DIN 53211 $\phi$ 4 / 20°C
APLIKACJA		Aplikacja pistoletem lakierniczym:	RP 1,2 - 1,3mm 2 - 2,5 bar
		Ilość warstw: Grubość suchej warstwy:	1 – cienka warstwa 2 – pełna warstwa 60 - 70 $\mu$ m
		Odparowanie	5 min/ 20°C - między warstwami 10 – 15 min/20°C – przed suszeniem w kabinie lakierniczej
SUSZENIE		Czas suszenia w temp. 20°C: Czas suszenia w temp. 60°C:	16 h 30 min. (temperatura obiektu)
		Czas suszenia (infra red short-wave):	10 - 15 min. Odstęp od obiektu: 70 - 80 cm
OKRES TRWAŁOŚCI		Trwałość:	5 lat
BEZPIECZEŃSTWO	<p>Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać wolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież</p> <p>Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne</p> <p>WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU</p>		

Version 10 - 19