

# COLOMIX

## 5:1 HS 2K EASY SAND GRUNDFÜLLER







*Simplicity  
is the key.*













### COLOMIX 5:1 HS 2K EASY SAND PODKŁAD

#### ZASTOSOWANIE::

Wyrób jest wykorzystywany jako podkład do wszystkich rodzajów powłok lakierowych Colomix, podstawa metalik, 2K lakier samonaprawiający się). Bardzo łatwy to rozprowadzania zarówno w cieńszej powłoce (grunt) jak i grubszym słoju (podkład)

PAKOWANIE	<b>Pakowanie:</b> 6 x 0.75 l 4 x 2.5 l 6 x 0.75 l 6 x 0.75 l	<b>Index:</b> 45706902 - szary 45706903 - szary 47843602 - biały 47843702 - czarny
POWIĄZANE PRODUKTY	<b>COLOMIX 5:1 2K UTWARDZACZ AKRYLOWY STANDARD</b>	
	<b>Pakowanie:</b> 6 x 0.15 l 6 x 0.5 l	<b>Index:</b> 45700121 45700151
	<b>COLOMIX 2K UNIWERSALNY ROZCIEŃCZALNIK AKRYLOWY</b>	
	<b>Pakowanie:</b> 6 x 1 l	<b>Index:</b> 47799102
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ		
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	<b>Kolor:</b> szary / biały / czarny <b>Rodzaj produktu:</b> Żywica akrylowa <b>Ciężar:</b> 1,72 - 1,78 g/ml	
		2004/42/II B(c) (540) 530 EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (c)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 540 g/l VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 530 g/l.
		2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%.
PODŁOŻE	Blacha stalowa Szpachle poliestrowe Stare emalie	
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Wszystkie podłoża muszą być dokładnie oszlifowane i oczyszczone zmywaczem COLOMIX ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA przed aplikacją. Produkty poliestrowe powinny być pokryte podkładami dwukomponentowymi, aby uniknąć przeniesienia nadtlenu do kolejnych warstw.	
PRZYGOTOWANIE MIESZANKI		<b>Objętościowy stosunek mieszania</b> 5 części COLOMIX 5:1 HS 2K EASY SAND PODKŁAD 1 część COLOMIX 5:1 2K UTWARDZACZ AKRYLOWY STANDARD 25 - 30 % COLOMIX 2K UNIWERSALNY ROZCIEŃCZALNIK AKRYLOWY
		<b>Mixing ratio by weight:</b> 100 g COLOMIX 5:1 HS 2K EASY SAND PODKŁAD 11 g COLOMIX 5:1 2K UTWARDZACZ AKRYLOWY STANDARD 18 g COLOMIX 2K UNIWERSALNY ROZCIEŃCZALNIK AKRYLOWY
		<b>Żywotność mieszanki w temp 20°:</b> 1 - 1,5 h

APLIKACJA		<b>Lepkość (RFU):</b>	22 - 25 s DIN 53211 $\Phi$ 4 / 20°C
		<b>Aplikacja pistoletem lakierniczym:</b>	1,6 - 2,0 mm 2 - 2,5 bar
		<b>Ilość warstw:</b> <b>Grubość suchej warstwy:</b>	2 - 3 warstw 150 - 200 $\mu$ m
		<b>Odprowadzenie:</b>	5 - 10 min odparowanie między warstwami 15 - 20 min przed suszeniem w piecu
SUSZENIE		<b>Czas suszenia w temp. 20°C:</b> <b>Czas suszenia w temp. 60°C:</b>	2h 30 min.
		<b>Czas suszenia (infra red short-wave):</b>	15 min. - 20 min. Odstęp od obiektu: 70 - 80 cm
SZLIFOWANIE		<b>Szlifowanie na sucho:</b>	P360 - P600
		<b>Szlifowanie na sucho:</b>	P600 - P1200
DALSZA OBRÓBKA		<b>Dalsza obróbka:</b>	Wszystkie emalie kryjące z programu COLOMIX
OKRES TRWAŁOŚCI		<b>Trwałość:</b>	2 lata
BEZPIECZEŃSTWO	<p>Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku pożaru: proszek, pianą lub CO<sub>2</sub> do gaszenia. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne.</p> <p>WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU</p>		

Version 10 - 19