

COLOMIX SPACHTEL







*I like simplicity;
I don't need luxury.*






COLOMIX UNIVERSAL KIT

ZASTOSOWANIE:

Dwuskładnikowa uniwersalna szpachla poliestrowa do wypełniania nierówności na wszelkiego rodzaju podłożach metalowych. Ta nowej generacji szpachla została specjalnie opracowana z użyciem żywic i wypełniaczy najnowszych technologii, aby zapewnić doskonale właściwości aplikacyjne, niezwykle łatwe szlifowanie, gładką strukturę powierzchni wolną od porów i stabilną masę szpachlową, która nie kurczy się w czasie. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością na różnych rodzajach podłoży metalowych.

PAKOWANIE	Pakowanie: 12 x 0.5 kg 12 x 1.0 kg 6 x 1.8 kg	Index: 40091001 40091002 40091003												
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ														
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	<table border="1" data-bbox="406 530 1461 683"> <thead> <tr> <th></th> <th>COLOMIX UNIVERSAL KIT</th> <th>UTWARDZACZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kolor:</td> <td>Beżowy</td> <td>Czerwony</td> </tr> <tr> <td>Rodzaj produktu:</td> <td>Żywica poliestrowa</td> <td>Nadtlenek</td> </tr> <tr> <td>Ciężar:</td> <td>1,762 kg/l</td> <td>1,2 kg/l</td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="411 689 534 801">  </div> <div data-bbox="715 689 1461 801"> 2004/42/II B(b) (250) 170 EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (b)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 250 g/l VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 170 g/l. </div>			COLOMIX UNIVERSAL KIT	UTWARDZACZ	Kolor:	Beżowy	Czerwony	Rodzaj produktu:	Żywica poliestrowa	Nadtlenek	Ciężar:	1,762 kg/l	1,2 kg/l
	COLOMIX UNIVERSAL KIT	UTWARDZACZ												
Kolor:	Beżowy	Czerwony												
Rodzaj produktu:	Żywica poliestrowa	Nadtlenek												
Ciężar:	1,762 kg/l	1,2 kg/l												
PODŁOŻE	Blacha stalowa Galwanizowana blacha stalowa Aluminium Szpachle poliestrowe Podkłady 2K													
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Wszystkie podłoża muszą być dokładnie oszlifowane i oczyszczone zmywaczem antysilikonowym COLOMIX przed aplikacją. Produkty poliestrowe powinny być pokryte podkładami dwukomponentowymi, aby uniknąć przeniesienia nadtlenu do kolejnych													
PRZYGOTOWANIE MIESZANKI		Proporcje mieszania: 100 g COLOMIX UNIVERSAL KIT 2 g BP UTWARDZACZ Żywotność mieszanki w temp20°: 3 - 4 min. Dobrze wymieszać:												
APLIKACJA		Nakładać szpachelką												
SUSZENIE		Czas suszenia w temp 20°C: 20 - 30 min.  Czas suszenia (infra red short-wave): 5 min. Odstęp od obiektu: 70 - 80 cm												

SZLIFOWANIE		Szlifowanie na sucho:	Wstępna obróbka: P80 → P120 Obróbka wykańczająca: P150 → P180 → P220
DALSZA OBRÓBKA		Dalsza obróbka:	COLOMIX Podkłady 2K
OKRES TRWAŁOŚCI		Trwałość	18 miesięcy
BEZPIECZEŃSTWO	<p>Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu przed użyciem. Trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskieł, otwartego ognia i źródeł zapłonu. Zakaz palenia w trakcie pracy z produktem.</p> <p>Nie wdychać pyłu / dymu / gazu / mgły / pary / rozpylonej cieczy. W przypadku bezpośredniego kontaktu z produktem, zasięgnąć porady medycznej. Jeśli wystąpiło podrażnienie skóry: zasięgnąć porady medycznej.</p> <p>W przypadku pożaru: użyć gaśnicy proszkowej, pianowej lub CO2 do gaszenia.</p> <p>Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne</p> <p>WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU</p>		

Version 10 - 19