

GRAVIHEL ALKYD SINGLE COAT 202

202 – 014 GLOSS

GRAVI HEL

Zastosowanie:

- Jednokomponentowa gruntoemalia na bazie żywicy alkidowej można stosować bezpośrednio na stal
- Przed aplikacją na stal ocynkowaną lub na aluminium obowiązkowe jest użycie środka GRAVIHEL Passivator
- Zawiera fosforan cynku jako aktywny pigment antykorozyjny, który dodatkowo zwiększa ochronę antykorozyjną
- Szybkie schnięcie
- Można suszyć na powietrzu jak i w piecu

Typ:

Alkidowy środek

Wygląd:

Półmatowy

Lepkość w postaci dostarczonej:

DIN4 /20°C = 80 – 100 sek.

Gęstość składnika A:

1,1 – 1,3 kg/l

Sucha masa A+B w postaci dostarczonej:

Pod względem objętości : 40 %

Pod względem masy: 55 %

VOC:

VOC gotowy do użycia (g/l)= max.540

Wydajność teoretyczna:

7,5 – 9,5 m² /lit.

Kolor/odcień:

GRAVIHEL COLOR TOOLS



30 - 40 sek.

DIN 53211 Φ 4 /20°C


GRAVIHEL 1K thinner (10 – 15%)



1,3 mm

2 – 3 bare (w zależności od rodzaju pistoletu)

2x = 40 - 50 μ m



Między warstwami: 10 min. /20°C



Pyłosucha /20°= 10 min.

Suh na oprijem/20°C = 2 – 3 h

60°C = 30 min.



8 – 12 min. w falach krótkich



Okres trwałości:

2 lata