

# GRAVIHEL ALKYD TOPCOAT 203-005 HIGH GLOSS

# GRAVI HEL

## Zastosowanie:

Jednoskładnikowa, szybkoschnąca wierzchnia powłoka stosowana do ochrony maszyn rolniczych i budowlanych, pojazdów szynowych oraz do procesu przemysłowego lakierowania innych powierzchni stalowych, wymagającego szybkiego suszenia.

Zalecane proporcje mieszanki żywicy w stosunku do past wynoszą 85 : 15. Dla uzyskania doskonałej siły krycia, ilość zastosowanej pasty można zwiększyć do proporcji 80 : 20. Wszelkie dalsze informacje zostały podane dla proporcji 85 : 15.

## Podłoże:

GRAVIHEL ALKYD PRIMER 20 RAL

## Typ:

Alkyd

## Wygląd:

Wysoki połysk

## Lepkość w postaci dostarczonej:

DIN4 /20°C = 112"

## Gęstość składnika A:

0,911g/ml

## Sucha masa w postaci dostarczonej:

Pod względem objętości : 35 %

Pod względem masy: 46 %

## VOC:

VOC gotowy do użycia (g/l)= 600

## Wydajność teoretyczna:

0,14 lit./m<sup>2</sup>

## Kolor/odcień:

GRAVIHEL COLOR TOOLS



## GRAVIHEL SICCATIVE

5 % do lakieru nawierzchniowego



18 - 20 sec.

DIN 53211  $\phi$ 4 /20°C


**GRAVIHEL 1K ACCELERATOR**  
(15 - 20%)



1,3 mm

2 - 2,5 bar (w zależności od rodzaju  
pistoletu)

2 - 3 = 50  $\mu$ m



Między warstwami:

10 min. /20°C



Sucha w dotyku /20°C = 10 h

60°C =45 min.



Okres trwałości:

2 lata