

GRAVIHEL PUR TOPCOAT 401 401 – 005 HIGH GLOSS

Zastosowanie:

Wysokiej jakości lakier nawierzchniowy o wysokim stopniu ochrony przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi, chemicznymi oraz promieniowaniem UV, odpowiednia dla najbardziej wymagających warunków zewnętrznych.

Zalecane proporcje mieszanki żywicy w stosunku do past wynoszą 80: 20. Dla uzyskania doskonałej siły krycia, ilość zastosowanej pasty można zwiększyć do proporcji 75 : 25. Wszelkie dalsze informacje zostały podane dla proporcji 80 : 20

Podłoże:

GRAVIHEL EPOXY PRIMER 50 RAL

Typ:

2 spoiwo akrylowe (poliuretanowe)

Wygląd:

Wysoki połysk

Lepkość w postaci dostarczanej:

DIN4 /20°C = 140 – 150 s

Gęstość składnika A:

1,0 – 1,084 kg/l

Sucha masa A+B w postaci dostarczanej:

Pod względem objętości : 50 %

Pod względem masy: 70 %

VOC:

2004/42/IIIB(d)(420)418

VOC gotowy do użycia (g/l)= max.418

Wydajność teoretyczna:

9-10 m²/lit.

Kolor/odcień:

GRAVIHEL COLOR TOOLS



2:1+ 0 – 5%

GRAVIHEL 2K PUR EXTRA
HARDENER

GRAVIHEL 2K PUR THINNER

Mieszanie objętościowe



18 – 20 sek.


DIN 53211 Φ 4 /20°C



1,3 mm

2 – 3 bar (w zależności od rodzaju
pistoletu)

2-3x = 50-60 μ m



Między warstwami:

10 min. /20°C



Pyłosucha /20°= 20 min.

Sucha w dotyku /20°C = 5h

60°C = 30 min.



8 – 12 min. w falach krótkich



0 - 5%

GRAVIHEL 2K PUR THINNER

0,23 – 0,33 mm

80 – 200 bar



Okres trwałości:

2 lata

W przypadku stosowania w niższych temperaturach zalecamy użycie GRAVIHEL 2K PUR

HARDENER FAST I GRAVIHEL 2K PUR THINNER FAST.

W celu zapewnienia właściwej rozlewności w miesiącach letnich, zalecamy użycie GRAVIHEL 2K PUR HARDENER SLOW I GRAVIHEL 2K PUR THINNER SLOW.

**GRAVI
HEL**