

GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER 60

GRAVI HEL

Zastosowanie:

Powłoka gruntująca stosowana obróbki płaskich, fornirowanych i masywnych mebli, folii melaminowej oraz płyt MDF. Produkt nanoszony jest przy pomocy natrysku powietrznego, hydrodynamicznego, systemem airmix lub natrysku elektrostatycznego.

STOSOWAĆ TYLKO W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH!
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

Typ:

2 Alkyd

Wygląd:

Matowy

Lepkość w postaci dostarczonej:

DIN4 /20°C = 26 s

Gęstość składnika A:

1,392 kg/l

Sucha masa A+B w postaci dostarczonej:

Pod względem objętości : 38 %

Pod względem masy: 64 %

VOC:

VOC gotowy do użycia (g/l)= max.530

Wydajność teoretyczna:

4 - 5 m²/lit.

Kolor/odcień:

Biały



2:1+ 10 - 20%

**GRAVIHEL 2K PUR WOOD
HARDENER
GRAVIHEL 2K PUR WOOD
THINNER**



23 - 25 sek.


DIN 53211 Φ 4 /20°C



1,8 mm

2 bary

1x = 80 μ m



Między warstwami:

5 - 10 min. /20°C



Pyłosucha /20°= 10 min.

Sucha w dotyku /20°C = 15 – 30 min.



0 - 10%

**GRAVIHEL 2K PUR WOOD
THINNER**

0,23 – 0,33 mm



Po 3 - 4 godziny /20°C



Okres trwałości:

2 lata