

## GRAVIHEL QDry PRIMER FILLER 11 SZARY

### Zastosowanie:

Jednokomponentowy podkład na bazie modyfikowanego alkidu dla ochrony antykorozyjnej stali, stali ocynkowanej i aluminium, charakteryzuje się ekstremalnie szybkim schnięciem (do 30 minut). Możliwość przemalowania każdą powierzchnią GRAVIHEL TOP COAT, nawet lakierem bazowym.

### Typ:

Modyfikowany alkid

### Wygląd:

mat

### Lepkość w postaci dostarczanej:

Tiksotropowa

### Gęstość składnika A:

1,157 kg/l

### Sucha masa A+B w postaci dostarczanej:

Pod względem objętości : 40 %

Pod względem masy: 52 %

### VOC:

VOC gotowy do użycia (g/l) = max. 700

Używaj tylko w zakładach przemysłowych!

### Wydajność teoretyczna:

3,2 m<sup>2</sup>/lit.

### Kolor/odcień:

szary



40 – 60 %

### GRAVIHEL QDry Thinner

Wagowy stosunek mieszania:

25 – 40 sek.


DIN 53211 Φ4 /20°C



1,7 mm

2 – 2,5 bare (w zależności od rodzaju pistoletu)

2x = 80 - 90 μm



Między warstwami: 8-10 min. /20°C



Pyłosucha /20°C = 30 min.



Szlifowanie na sucho:

P400 – P600



Okres trwałości:

2 lata