


MOBIHEL[®]

... for the cars we love

GLASSFIBRE PUTTY

Dwuskładnikowa szpachla poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym do wypełniania bardzo dużych nierówności oraz małych otworów powstałych po rdzy (do 1cm²) na wszelkiego rodzaju podłożach metalowych. Nowa technologia produkcji umożliwia łatwą aplikację i bardziej miękkie szlifowanie. Po oszlifowaniu należy obowiązkowo zastosować MOBIHEL SOFT, aby wyrównać ewentualne wystające włókna i uzyskać gładką powierzchnię.

PAKOWANIE**Pakowanie:**
12 x 0.5 kg
6 x 1.6 kg**Index:**
40090301
40090302**ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ****CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA**

	MOBIHEL GLASSFIBRE PUTTY	BP HARDENER
Kolor:	Zielony	Czerwony
Rodzaj produktu:	Żywica poliestrowa	Nadtlenek
Ciężar:	1,687 g/ml	1.2 kg/l
	2004/42/II B(b) (250) 170 EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (b)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 250 g/l VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 170 g/l.	

PODŁOŻEBlacha stalowa
Galwanizowana blacha stalowa
Aluminium
Szpachle poliestrowe
Podkłady 2K**PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI**

Wszystkie podłoża muszą być dokładnie oszlifowane i oczyszczone zmywaczem antysilikonowym MOBIHEL przed aplikacją. Produkty poliestrowe powinny być pokryte podkładami dwukomponentowymi, aby uniknąć przeniesienia nadtlenu do kolejnych warstw.

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI**Proporcje mieszania:**100 g MOBIHEL GLASSFIBRE PUTTY
2 g BP HARDENER**Żywotność mieszanki w temp20°:**

3 - 6 min/20°C

**Dobrze wymieszać:****APLIKACJA****Nakładać szpachelką:****SUSZENIE****Czas suszenia w temp 20°C:**

20 – 30 min

**Czas suszenia (infra red short-wave):**5 min
Odstęp od obiektu: 70 - 80 cm

SZLIFOWANIE



Szlifowanie na sucho:

Wstępna obróbka: P80 → P120



Nakładać szpachelką:

MOBIHEL SOFT PUTTY

DALSZA OBRÓBKA



Dalsza obróbka:

MOBIHEL Podkłady 2K

OKRES TRWAŁOŚCI



Trwałość

18 miesięcy

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu przed użyciem. Trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskieł, otwartego ognia i źródeł zapłonu. Zakaz palenia w trakcie pracy z produktem.

Nie wdychać pyłu / dymu / gazu / mgły / pary / rozpylonej cieczy. W przypadku bezpośredniego kontaktu z produktem, zasięgnąć porady medycznej. Jeśli wystąpiło podrażnienie skóry: zasięgnąć porady medycznej.

W przypadku pożaru: użyć gaśnicy proszkowej, pianowej lub CO2 do gaszenia.

Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne

WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU